



Version du : 23/01/2012

**Fiche produit
de**

**Guerville
STABEX**

Caractéristiques physiques et mécaniques

Compression en MPa			Refus à 90 µm en %	Surface Blaine en cm ² /g	Eau libre en %	Début de prise en mn	Fin de prise en mn	Masse volumique en g/cm ³	Expansion en mm	Délai de maniabilité à 20°C en mn	Air en %
7j	28j	56j									
15	23	25	2	6500	nd	270	470	2.80	nd	nd	nd

Caractéristiques chimiques

SO ₃ en %	CaO libre en %
nd	nd

Colorimétrie

L
81.0

Points de vente

Vrac

Big Bag

Usine de mélange de Guerville

Oui

Oui

Fabrication

Par mélange

Stockage

Cf plan de silotage

Ces valeurs ne sont données qu'à titre indicatif. Les résultats d'auto-contrôle sont disponibles sur demande à la Direction Commerciale Assistance et Prescription Clients

