

# ANALYSE GRANULOMETRIQUE

PROCES VERBAL D'ESSAI

NF EN 933-1



TEL du laboratoire :  
 03/26/74/45/43

**PRODUIT : 40/80 Recyclé (Code produit 002)**

**FAMILLE : divers**

**SITE : EVM St Léonard**

**NATURE :**

**ELABORATION : concassage+criblage**

**Informations sur l'essai**

réf. essai : 40/80 n°001

Date de l'essai : 30/10/2014

Observation(s) :

Opérateur : ECQ

Prélevt. :

**préparation Echantillon n°1**

Masse humide : M1h [g] = 65803.5

Masse sèche : M1s [g] = 62549.0

Teneur en eau : W [%] = 5.20

**préparation Echantillon n°2**

Masse humide avant lavage : Mh [g] = 65801.5

Masse sèche après lavage : Ms1 [g] = 61846.5

Tamis de lavage [mm] = 0.063

Masse totale sèche : Ms [g] = 62547.1

MF = 4.92

D10 = 40.0 mm

D30 = 50.0 mm

D60 = 63.0 mm

D70 = 63.0 mm

Cu = 1.58

Cc = 0.99

RAQ-Laboratoire



date : 19/01/2015  
 HELIMI

Tamis [mm]	masse refus cumulés [g]	passants [%]
80.0	0.0	100.0
63.0	18703.0	70.1
50.0	48742.5	22.1
40.0	57629.0	7.9
31.5		
28.0		
25.0		
22.4		
20.0		
18.0		
16.0		
14.0		
12.5		
11.2		
10.0		
8.00		
6.30		
5.60		
5.00		
4.00		
3.15		
2.80		
2.50		
2.00	61415.0	1.8
1.60		
1.25		
1.00		
0.80		
0.63		
0.50		
0.40		
0.315		
0.25		
0.20		
0.16		
0.125		
0.10		
0.080		
0.063	61832.5	1.1
0.050		
fond	0.0	0.0

